



บางจาก เอช ดี โอ เอดับบลิว เป็นน้ำมันไฮดรอลิคชนิดผสมสารต้านทานการสึกหรอ มีค่าดัชนีความหนืดสูงทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูงๆ ทำให้น้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ป้องกันการสึกหรอของปั๊มและกระบอกไฮดรอลิค ป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิม สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีในทุกสภาวะการทำงาน

- o ควบคุมการสึกหรอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- o อายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดต้นทุน
- o ทนความร้อนสูง และการทำงานหนัก
- o เข้ากันได้ดีกับ น้ำมันไฮดรอลิคทั่วไป


ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- o Denison HF-0, HF-1, HF-2
- o DIN 51524 Part I, II, and III
- o Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70
- o EATON I-286-S3
- o ISO 11158 (HH, HL, HM, HR)
- o ASTM D6158-99

การใช้งานของบางจากเอช ดี โอ เอดับบลิว 22, 32, 46, 68, 100

- o ระบบไฮดรอลิคในเรือเดินสมุทร รถตัมพ์ รถยก รถเครน รถแทรกเตอร์ รถเกเรด
- o ระบบไฮดรอลิคในงานอุตสาหกรรม หล่อชิ้นเครื่องอัดลม-แวกกัมปั๊มชนิดลูกสูบ เกียร์อุตสาหกรรมความเร็วสูง งานเบา และระบบหล่อลิ้นแบบเรียงแบบหมุนเวียน

คุณสมบัติเด่น



เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฮดรอลิค



ลดการสึกหรอ

คุณสมบัติทั่วไปของน้ำมันบางจากเอช ดี โอ เอดับบลิว 22, 32, 46, 68, 100

PROPERTIES	METHOD	BANGCHAK HDO AW				
		ISO 22	ISO 32	ISO 46	ISO 68	ISO 100
Appearance	Visual	Bright & Clear	Bright & Clear	Bright & Clear	Bright & Clear	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	L1.5-1.5	L1.5-1.5	L1.5-1.5	L1.5-1.5	L1.5-1.5
Density @ 15 oC, g/cm3	ASTM D1298	Report	Report	Report	Report	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	190 Min	205 Min	215 Min	225 Min	235 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max	50/0 Max	50/0 Max	50/0 Max	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-6 Max	-6 Max	-6 Max	-6 Max	-6 Max
Kinematic Viscosity @ 40 °C, cSt.	ASTM D445	20-24	30-35	44-50	66-72	98-105
Viscosity Index	ASTM D2270	95 Min	95 Min	95 Min	95 Min	95 Min
Copper Strip	ASTM D130	1B Max	1B Max	1B Max	1B Max	1B Max

บรรจุภัณฑ์ ; 200 ลิตร