



**บางจาก ไลแลค อีพี** เป็นจาระบีอเนกประสงค์ คุณภาพสูง ประเภทสบู่ลิเทียม มีเนื้อละเอียด ทนน้ำและทนความร้อนได้สูง ทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจน ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และผสมสารรับแรงกดสูง จึงเหมาะกับการใช้งานที่รับแรงกดและแรงกระแทกสูงได้เป็นอย่างดี มีความข้นเหนียวคงที่ ให้การหล่อลื่นสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพตลอดเวลา

**การใช้งานของจาระบี บางจาก ไลแลค อีพี**


เหมาะสำหรับแบริ่งเรียบ นูช แบริ่งลูกปืนทุกชนิดในเครื่องจักรกลโรงงานที่ทำงานหนักในสภาพอุณหภูมิสูง มีแรงกระแทกและแรงกดสูง รวมทั้งใช้งานได้ดีในยานยนต์ทุกประเภท เรือ รถแทรกเตอร์ในงานก่อสร้าง และในการเกษตรทุกชนิดที่ต้องทำงานในสภาพอุณหภูมิสูงและมีความชื้นสูง อุณหภูมิใช้งานไม่ควรเกิน 125°C

**คุณสมบัติทั่วไปของจาระบี บางจาก ไลแลค อีพี**

PROPERTIES	METHOD	LILAC EP			LILAC EP HD
NLGI Number		0	2	3	3
Soap Type		Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Kinematics Viscosity @ 100 °C, cSt	ASTM D445	16-18	16-18	16-18	19 Min
Dropping Point , °C	ASTM D2265	150 Min	180 Min	180 Min	180 Min
Penetration Worked @ 25 °C	ASTM D217	355-385	265-295	220-250	220-250
Timken OK Load, lbs	ASTM D2509	45/18 Min	45/18 Min	45/18 Min	45/18 Min
4-Ball EP Test Weld Load ,Kg	ASTM D2596	250-300	250-300	250-300	250-300

บรรจุภัณฑ์ : 15 กิโลกรัม 180 กิโลกรัม

**คุณสมบัติเด่น**



หล่อลื่นดีเยี่ยม



ทนความร้อน



รับแรงกดสูง